

# MERKBLATT

## DAUERHAFTIGKEITSKLASSEN

### NACH DIN 350 - 2



Klasse	Definition	Lebenserwartung unter gemässigten Klimabedingungen	Lebenserwartung unter tropischen Klimabedingungen
1	sehr dauerhaft	über 25 Jahre	über 15 Jahre
2	dauerhaft	15 bis 25 Jahre	10 bis 15 Jahre
3	mässig dauerhaft	10 bis 15 Jahre	5 bis 10 Jahre
4	wenig dauerhaft	5 bis 10 Jahre	2 bis 5 Jahre
5	nicht dauerhaft	2 bis 5 Jahre	weniger als 2 Jahre

#### Die klassierten Holzarten nach Dauerhaftigkeit sortiert

Holzarten	Klasse	Definition
Accoya	1	sehr dauerhaft
Ipé	1	sehr dauerhaft
Sipo	2-3	dauerhaft
Thermo Kiefer	2-3	dauerhaft /mässig dauerhaft
heimische Douglasie	3-4	mässig dauerhaft/wenig dauerhaft
heimische Lärche	3-4	mässig dauerhaft/wenig dauerhaft
CH-Tanne druckimprägniert	3-4	mässig dauerhaft/wenig dauerhaft

