

# FICHE TECHNIQUE

## CLASSES DE DURABILITÉ

### SELON DIN 350 - 2



Classe	Définition	Durée de vie en conditions climatiques tempérées	Durée de vie en conditions climatiques tropicales
1	très durable	plus de 25 ans	plus de 15 ans
2	durable	15 à 25 ans	10 à 15 ans
3	moyennement durable	10 à 15 ans	5 à 10 ans
4	faiblement durable	5 à 10 ans	2 à 5 ans
5	non durable	2 à 5 ans	moins de 2 ans

#### Essences de bois classés selon leur durabilité

Essences de bois	Classe	Définition
Accoya	1	très durable
Ipé	1	très durable
Sipo	2-3	durable
Thermowood Pin du nord	2-3	durable/moyennement durable
Douglasie indigène	3-4	moyennement durable/faiblement durable
Mélèze indigène	3-4	moyennement durable/faiblement durable
Sapin suisse imprégné sous pression	3-4	moyennement durable/faiblement durable

