

MERKBLATT HEIMISCHE LÄRCHE



OLWO

1. Beschreibung

Holzart	Nadelholz
Herkunft/Wuchsgebiet	Europa
Technische Daten	Gewicht bei Anlieferung ca. 600 kg/m ³
Eigenschaften	Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (mässig bis wenig dauerhaft) Kernholz rötlichbraun, Splint gelblich, Farbe variabel je nach Wuchsgebiet zum Teil stark harzig

2. Einsatz als Terrassenholz

Zu beachten	max. Abstand der Unterkonstruktion (Achsmass): 500 mm Splintholz bei Terrassen vermeiden (nicht dauerhaft) Eigenschaften variieren stark mit der Jahrringlage Verfärbungen mit Eisen Schieferbildung Auswaschen von Holzinhaltsstoffen Harzaustritte, Harz kann Probleme bei der Beschichtung verursachen
Profil	glatt gehobelt, Profil 22
Passende Unterkonstruktion	Lärche Accoya Alu
Passendes Zubehör	Terrassenschrauben Edelstahl gehärtet (für Holzunterkonstruktion) Abstandhalter Terrafix (für Holzunterkonstruktion) Profilbohrschraube A4 (für Alu-Unterkonstruktion)
Mögliche Behandlung	OLWO Holzöl



Neu verlegt



Nach zwölf Monaten Bewitterung

Es gelten grundsätzlich die SIA Normen und die technische Holzinformation der Lignum „Terrassenbeläge aus Holz“.



SÄGEWERK | HOBELWERK | HOLZWERKSTOFFE

OTTO LÄDRACH AG
Bollstrasse 68
3076 Worb
T +41 (0)31 838 44 44
F +41 (0)31 838 44 22
www.olwo.ch