

MERKBLATT IPÉ



OLWO

Holzart	Laubholz
Herkunft	Südamerika
Technische Daten	Gewicht bei Anlieferung ca. 1030 kg/m ³
Eigenschaften	Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) Kernholzbraun mit leichtem Grünstich sehr gleichmässige schlichte Textur KD (kammergetrocknet ca. 17% +/- 3%) Legale Herkunft gemäss EUTR (European Timber Regulation)



Neu verlegt



Nach zwölf Monaten Bewitterung

Zu beachten	max. Abstand der Unterkonstruktion (Achsmass): 450 mm sehr hart, daher schwer zu behandeln Vorbohren ist zu empfehlen sehr gleichmässige Vergrauung
Profil	glatt gehobelt, Profil 22
Unterkonstruktion	Accoya, Alu
Passendes Zubehör	Terrassenschrauben Edelstahl gehärtet (für Holzunterkonstruktion) Abstandhalter Terrafix (für Holzunterkonstruktion) Clipper für Holz oder Alu-Unterkonstruktionen
Mögliche Behandlung	OLWO Holzöl

Es gelten grundsätzlich die SIA Normen und die technische Holzinformation der Lignum „Terrassenbeläge aus Holz“.



MEHR
WERT
HOLZ

SÄGEWERK | HOBELWERK | HOLZHANDEL



OLWO AG
Bollstrasse 68
3076 Worb
T + 41 31 838 44 44
F + 41 31 838 44 22
info@olwo.ch
olwo.ch