

AgingStain



VORVERGRAUUNG

Dekorative Vorvergrauung von Holzoberflächen im Aussenbereich

AgingStain ist eine umweltfreundliche Hydro-Beize mit einem silbergrauen Witterungseffekt, vergleichbar mit dem Farbeindruck einer alten vergrauten Holzoberfläche.

AgingStain baut sich an Wetter exponierten Oberflächen gleichmässig ab und lässt das Holz natürlich vergrauen und trägt somit aktiv zu einer uniformen Patina bei.

Technische Daten

Inhaltsstoffe	Ölwachsemlusion mit reaktiven Effektadditiven und speziellen Katalysatoren
Viskosität	Streichfertig. Vor Gebrauch gut aufrühren.
Dichte	1.03 – 1.08 kg/l, gemäss EN ISO 2811-3
VOC	<3% VOC
Verbrauch	Ca. 6 – 8 m ² /kg pro Auftrag (Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Farbton	Standardfarben: 100 (silbergrau), 200 (mittelgrau) & 300 (braungrau)
Glanzgrad	Seidenmatt
Kennzeichnung	Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Die Konzentration der Film- & Topfkonservierung liegt unter der Meldegrenze.
Minergie	Eigendeklaration: Anlehnung an die Minergie Eco Richtlinien

Anwendung

Systemaufbau	1 – 2x AgingStain Wichtig: Bei mechanischen Verletzungen die Oberfläche reinigen und 1x AgingStain applizieren. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit max. 5% Wasser verdünnen. Immer gut aufrühren & Farbton kontrollieren.
Applikation	Unverdünnt streichen, rollen oder spritzen* (*Spritzverfahren mit Nachstreichen in Laufrichtung des Holzes)
Trocknung	Über Nacht. Nach ca. 2 – 4h bei 20°C und RLF 65% überstreichbar.
Gerätereinigung	Wasser, CLEAN-UP Reiniger oder Universalreiniger
Lagerung	6 Monate im verschlossenen Originalgebinde bei min. + 5°C. (Nach Überschreiten der Lagerzeit immer Trocknungseigenschaften und Farbton mit einem Probeanstrich testen.)
Entsorgungscodes	08 01 12 / 08 01 15

Allgemeine Hinweise

Holz und Holzoberfläche	Oberfläche: Gehobelte Flächen und Quetschstellen können die Haftung beeinträchtigen, daher muss die Oberfläche gut geschliffen werden. Holzfeuchte: Die Holzfeuchte sollte zwischen 12-16% und darf auf keinen Fall mehr als 18 % betragen. Untergrund muss frei von Staub-, Harz- und sonstigen Verunreinigungen sein.
Pflichten auf der Baustelle	Industriell beschichtete Holzwerkstücke sollten auf der Baustelle kontrolliert werden. Schnittstellen, Verletzungen und Stirnseiten müssen gemäss original Systemaufbau nachgestrichen werden (Schutz gegen Wasserpenetration). Ein zusätzlicher Anstrich am Bau wird empfohlen.
Wichtiger Hinweis	Die Auftragsmenge und die Eigenfarbe des Holzes beeinflussen die resultierende Farbnuance. Für eine ebenmässige Patina wird bei unterschiedlich saugenden Untergründen eine Grundierung mit Hydro-Oil Primer oder Lignol WAB empfohlen.
Entsorgung	Verunreinigtes Waschwasser darf nicht ohne Klärung ins Abwasser gelangen. Die Zugabe von 0,5% Koagulationsmittel „KOAGUL 10“ in das Waschwasser bewirkt ein Ausfällen der Feststoffe. Es bildet sich ein Bodensatz. Dieser Bodensatz muss im Gegensatz zum klaren Wasser als Sondermüll entsorgt werden.
Sicherheit	Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter und die Warnaufschrift auf dem Gebinde. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen (Arbeitskleidung, Brille) einzuhalten. Darf nicht in Grund- / Oberflächengewässer gelangen. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Enthält keine reizenden Stoffe, welche in die Raumatmosfera abgegeben werden. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen, Atemschutz
Produkt - Varianten	Keine
Nachpflege	AgingStain ist eine Holzbeize, welche die natürliche Verwitterung des Holzes zulässt. Verletzungen und Beschädigungen können mit AgingStain nachgepflegt werden. AgingStain darf nicht mit film-bildenden Anstrichsystemen überstrichen werden. Für eine erhöhte Hydrophobie wird AgingCare als Nachpflege-Öl empfohlen.

Produkt	EDV- Nr.	TM- Nr.	Verfasser	Druck-Datum	Version	Ersetzt	Seite	Sprache
AgingStain	20.350	20004	CD/KD	27.07.16	16_07	Alle vorherigen	2/2	D

Die Haftung der Böhme AG für deren Produkte richtet sich nach den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche unter www.boehme.ch abgerufen werden können. Die Haftung wird beschränkt und teilweise ausgeschlossen, insbesondere etwa für Folgeschäden und für die Weiterverarbeitung der Produkte. Die Eignung der Produkte für eine bestimmte Anwendung oder Verarbeitung wird von der Böhme AG weder zugesichert noch gewährleistet. Sie ist vom Kunden den individuellen Gegebenheiten entsprechend zu testen.

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Angaben stellen keine Zusicherung für bestimmte Eigenschaften unserer Produkte dar. Es handelt sich um generelle Hinweise und unverbindliche Informationen über unsere Produkte und deren Verwendung. Die Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung.