

MERKBLATT HEIMISCHE DOUGLAS



OLWO

1. Beschreibung

Holzart	Nadelholz
Herkunft/Wuchsgebiet	kultiviert in Europa; westliches Nordamerika
Technische Daten	Gewicht bei Anlieferung ca. 500 kg/m ³
Eigenschaften	Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (mässig bis wenig dauerhaft) Kernholz rötlichbraun, Splint gelblich, Farbe variabel gut zu bearbeiten, meist breitere Jahrringe.

2. Einsatz als Terrassenholz

Zu beachten	max. Abstand der Unterkonstruktion (Achsmass): 500 mm Eigenschaften variieren stark mit der Jahrringlage Verfärbungen mit Eisen Schieferbildung Auswaschen von Holzinhaltstoffen Harzaustritte, Harz kann Probleme bei der Beschichtung verursachen
Profil	glatt gehobelt, Profil 22 glatt gehobelt mit Nut, Profil 25
Passende Unterkonstruktion	Lärche Accoya Alu
Passendes Zubehör	Terrassenschrauben Edelstahl gehärtet (für Holzunterkonstruktion) Abstandhalter Terrafix (für Holzunterkonstruktion) Gecko ED für Profil 25 (für Holzunterkonstruktion) Gecko A4 für Profil 25 (für Alu-Unterkonstruktion)
Mögliche Behandlung	OLWO Holzöl



Neu verlegt



Nach zwölf Monaten Bewitterung

Es gelten grundsätzlich die SIA Normen und die technische Holzinformation der Lignum „Terrassenbeläge aus Holz“.

