

MERKBLATT ROBINIE



OLWO

1. Beschreibung

Holzart	Laubholz
Herkunft/Wuchsgebiet	Europa / Asien / Nordamerika
Technische Daten	Gewicht bei Anlieferung ca. 760 kg/m ³
Eigenschaften	Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 (sehr dauerhaft bis dauerhaft) Kernholz grünlich-braun, sehr schmaler heller Splint dauerhafteste einheimische Holzart hartes Holz gut zu bearbeiten

2. Einsatz als Terrassenholz

Zu beachten	max. Abstand der Unterkonstruktion (Achsmass): 450 mm Neigt zu grober Rissbildung und Verdrehen Verfärbungen mit Eisen Auswaschen von Holzinhaltsstoffen fleckiges Erscheinungsbild im Zuge der Bewitterung möglich Vorbohren ist zum empfehlen Splintholz bei Terrassen vermeiden (nicht dauerhaft)
Profil	glatt gehobelt, Profil 21
Passende Unterkonstruktion	Accoya Alu
Passendes Zubehör	Terrassenschrauben A4 (für Holzunterkonstruktion) Abstandhalter Terrafix (für Holzunterkonstruktion) Profilbohrschraube A4 (für Alu-Unterkonstruktion)
Mögliche Behandlung	OLWO Holzöl



Neu verlegt



Nach zwölf Monaten Bewitterung

Es gelten grundsätzlich die SIA Normen und die technische Holzinformation der Lignum „Terrassenbeläge aus Holz“.



SÄGEWERK | HOBELWERK | HOLZWERKSTOFFE

OTTO LÄDRACH AG
Bollstrasse 68
3076 Worb
T +41 (0)31 838 44 44
F +41 (0)31 838 44 22
www.olwo.ch