

# MERKBLATT SIPO



OLWO

## 1. Beschreibung

<b>Holzart</b>	Laubholz
<b>Herkunft/Wuchsgebiet</b>	Afrika
<b>Technische Daten</b>	Gewicht bei Anlieferung ca. 700 kg/m <sup>3</sup>
<b>Eigenschaften</b>	Dauerhaftigkeitsklasse 2-3 (dauerhaft bis mässig dauerhaft) Kernholz ist hell- bis bräunlich-rot

## 2. Einsatz als Terrassenholz

<b>Zu beachten</b>	max. Abstand der Unterkonstruktion (Achsmass): 500 mm sehr gleichmässige Vergrauung Schwindmasse beachten Vorbohren empfohlen Auswaschen von Holzinhaltsstoffen
<b>Profil</b>	glatt gehobelt, Profil 22
<b>Passende Unterkonstruktion</b>	Accoya Alu
<b>Passendes Zubehör</b>	Terrassenschrauben Edelstahl gehärtet (für Holzunterkonstruktion) Abstandhalter Terrafix (für Holzunterkonstruktion) Profilbohrschraube A4 (für Alu-Unterkonstruktion)
<b>Mögliche Behandlung</b>	OLWO Holzöl



Neu verlegt



Nach zwölf Monaten Bewitterung

Es gelten grundsätzlich die SIA Normen und die technische Holzinformation der Lignum „Terrassenbeläge aus Holz“.



SÄGEWERK | HOBELWERK | HOLZWERKSTOFFE

**OTTO LÄDRACH AG**  
Bollstrasse 68  
3076 Worb  
T +41 (0)31 838 44 44  
F +41 (0)31 838 44 22  
www.olwo.ch