

MERKBLATT SCHWEIZER THERMO-ESCHE



OLWO

1. Beschreibung

Holzart	Laubholz
Herkunft/Wuchsgebiet	Schweiz
Technische Daten	Gewicht bei Anlieferung ca. 600 kg/m ³
Eigenschaften	Dauerhaftigkeitsklasse 1 bis 2 (sehr dauerhaft bis dauerhaft) mittel- bis dunkelbraun je nach Ausgangsholzfarbe und Grad der Behandlung kaum Verformungen schiefert wenig

2. Einsatz als Terrassenholz

Zu beachten	max. Abstand der Unterkonstruktion (Achsmass): 450 mm verringerte Festigkeitseigenschaften, daher reduzierter Abstand der Traglatten erforderlich Sprödigkeit kann bei dynamischen Belastungen zu kurzfasrigen Brüchen führen fleckiges Abwitterungsbild möglich geringe Ausgleichsfeuchtigkeit nach Produktion, Feuchtangleichung vor Verlegung beachten
Profil	glatt gehobelt, Profil 21 glatt gehobelt, Profil 21 mit Nut
Passende Unterkonstruktion	Accoya Alu
Passendes Zubehör	Terrassenschrauben Edelstahl gehärtet (für Holzunterkonstruktion) Abstandhalter Terrafix (für Holzunterkonstruktion) Gecko ED für Profil 21 mit Nut (für Holzunterkonstruktion) Gecko A4 für Profil 21 mit Nut (für Alu-Unterkonstruktion)
Mögliche Behandlung	OLWO Holzöl



Neu verlegt



Nach zwölf Monaten Bewitterung

Es gelten grundsätzlich die SIA Normen und die technische Holzinformation der Lignum „Terrassenbeläge aus Holz“.



SÄGEWERK | HOBELWERK | HOLZWERKSTOFFE

OTTO LÄDRACH AG
Bollstrasse 68
3076 Worb
T +41 (0)31 838 44 44
F +41 (0)31 838 44 22
www.olwo.ch